

**ZAŁĄCZNIK:
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA GAT. II PŁYTEK**

Rodzaj wady	Określenie wady	Gatunek II
Różnica odcieni	Nieznaczne różnice w intensywności barwy na powierzchni płytki	Dopuszczalny
Dziurki	Drobne otwory występujące w powierzchni szkliva	Dopuszczalne
Zwarzenia	Drobne zagęszczone pęcherzyki na powierzchni szkliva, zamknięte lub otwarte, mogące ulec zgniecieniu przy nacisku	Dopuszczalne rozproszone,
Nakłucia	mikropunkty naruszające gładkość powierzchni szkliva, zauważalne głównie pod światło	Dopuszczalne
Dołki	Punktowe wgłębienia w szkliwie	Dopuszczalne rozproszone o średnicy do 4mm - 5 szt.
Niedoszklwienia	Miejsca na powierzchni szkliwonej nie pokryte szkliwem, zbiegnięcie szkliva na krawędziach	Dopuszczalne rozproszone o łącznej powierzchni nie większej niż 100mm ²
Zgrubienia i falistość szkliva	Nierówności szkliva występujące w postaci fal lub zgrubień, naciekowe na krawędzi płytek	Dopuszczalne
Zaprószenia	Obce ziarna osadzone i częściowo wtopione w warstwę szkliva	Dopuszczalne do 3 szt. rozproszone o średnicy do 1mm i wysokości do 0,5mm
Odpryśnięcia naroży od strony licowej	uszkodzenia / stępienie naroży płytek	Dopuszczalne 2 szt. o głębokości do 1/3 grubości płytki o powierzchni do 5mm ²
Szczerby	Ubytki na krawędziach płytki	Dopuszczalne 2 szt. o szerokości do 1mm
Pęknięcia	Pęknięcia przechodzące przez część lub całą grubość płytki	Dopuszczalne 2 szt. o długości do 5mm
Pęknięcia – kurze łapki	Pęknięcia występujące w powierzchni szkliva, odchodzące promieniowo od krawędzi płytek	Dopuszczalne 1 szt. o długości do 5mm
Dziuro-pęknięcia	Pęknięcia występujące w zagłębieniu szkliva, sięgające do biskwitu	Dopuszczalne 1 szt. o długości do 5mm
Rozwarstwienia	Warstwowe oddzielenie szkliva od czerepu, warstwowe rozdzielanie się czerepu na grubości	Niedopuszczalne
Wady wzoru	Odchylenia od przyjętego wzoru, przerwanie ciągłości wzoru, przesunięcia nadruku i marginesów, brak nadruku, smugi, marginesy, kreski z drukarki cyfrowej itp	Dopuszczalne
Kropki; plamy	Drobne, zabarwione punkciki / pola, nie będące zamierzonym efektem wzoru	Dopuszczalne
Zarysowania	Zarysowanie powierzchni lica płytki	Dopuszczalne
Ostrość krawędzi	ostre wypusty na boku płytki lub brak stępienia krawędzi w płytce rektyfikowanej	dopuszczalne na 2 krawędziach
Zmarszczenia szkliva	niezamierzona niejednorodność powierzchni szkliva (tzw. „baranek” lub „skórka pomarańczy”)	Dopuszczalne
Matowość powierzchni	Nierównomierne wyblyszczzenie powierzchni gresów	Dopuszczalne
Wtrącenia obcej masy	Obce ziarna innego koloru topione w warstwę powierzchniową gresu	Dopuszczalne
Nierówność fazy na krawędzi płytki rektyfikowanej	Nierówność, przesunięcie ukosowanej krawędzi, niejednorodność fazy	Dopuszczalne na dwóch krawędziach
Odpryśnięcia naroży i krawędzi od strony montażowej	Mechaniczne uszkodzenia naroży i krawędzi płytek	Dopuszczalne do 3/4 grubości płytki
Niedopolerowania	Niewypolerowane pola na powierzchni płytki	Dopuszczalne nierażące
Przepolerowania	Zbyt głęboko wypolerowane fragmenty powierzchni (wytarcia nadruku lub odstąpięty czerep)	Dopuszczalne nierażące
Dopuszczalna ilość szt. wad na jednej płytce [szt.]		Maksymalnie 3 rodzaje wad ale nie więcej niż 5 sztuk na płytce